



# 检测报告

划痕修复试验

委托单位：伊士曼（中国）投资管理有限公司  
联系地址：上海市浦东新区盛夏路 399 弄 3 号 6 楼  
来样日期：2020-08-17  
完成日期：2020-08-31



岛津（广州）检测技术有限公司

广州市科学城揽月路 80 号广州科技创新基地 D 区第二层 201-213, D 区 214 邮编：  
510663

电话：(020) 32068871 传真：(020) 32068891

## 样品信息

样品名称：Platinum PPF  
样品编号：200817028  
样品描述：/  
保存方式：室温密封遮光保存。  
备注：上述样品及信息由委托方提供及确认。

## 检测信息

订单号：4695-4700  
检测仪器：TG-5223-01 耐摩耗试验机  
检测要求：划痕修复试验  
检测方法：详见第3页。  
检测周期：2020-08-17~2020-08-26  
检测结果：详见第3页。  
备注：1. 以上测试项目是由具有能力的外部实验室执行的。  
2. 本检测报告仅作为科研、教学或内部质量控制之用。

编制：陈雯婷


审核：苏育伟

批准：冯晓东

日期：2020-08-31

**检测结果**

检测项目	检测方法	检测结果	
划痕修复试验	用往复摩擦仪，载重 200g，往复摩擦 PPF 表面 20 次，划痕产生，然后用 90~98° 热水浇于摩擦表面观察。	1#	无明显划痕残留
		2#	无明显划痕残留
		3#	无明显划痕残留

**样品照片**


----报告结束----